



ELITE 350HS

E34**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ HS ЛАК**Версия 090219
Страница: 1/2

ОПИСАНИЕ

ELITE 350HS – двухкомпонентный прозрачный акриловый лак нового поколения. Предназначен для полного или точечного ремонта лакокрасочных покрытий автомобилей. Легко наносится, хорошо растекается, очень быстро сохнет. Образует превосходное покрытие обладающее высокой прозрачностью и блеском. Отличается долговечностью и устойчивостью к царапинам. Для получения более тонкого слоя допускается добавление до 5% разбавителя. Благодаря своей формуле классифицирован как финишное покрытие соответствующее требованиям законодательства ЕС по содержанию VOC.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	акриловая смолы
Цвет	бесцветный
Удельный вес при 20°C	1,0 кг/л
Вязкость CF/4 при 20°C	18,5"
Толщина слоя	60 мкм 2 слоя
Укрывистость при толщине сухой плёнки 40 мкм	9-10 м ² /л
VOC	480 г/л

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

S354 медленный отвердитель
S355 стандартный отвердитель
S356 быстрый отвердитель





S324 медленный растворитель
S322 стандартный растворитель
FLEXILAC пластификатор

ELITE 350HS			
	малая площадь	большая площадь	
t°C	отвердитель	отвердитель	разбавитель
18 <	C356	C356	S322
18 - 25	C355 – C356	C355	S322
> 25	C354	C354	S324









ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Лак **ELITE 350HS** наноситься на окрашенную поверхность после полного высыхания краски.







СМЕШИВАНИЕ

ELITE 350HS				
C354	100:50:0-5 по объему	2 : 1	18,5" F/4 20°C	3 ч
C355				3 ч
C356				2 ч




НАНЕСЕНИЕ

					
	мм	кг/см ²	см		
	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20	2	5 - 10 МИН 20°C
		4			
		1,5 - 2	10		

СУШКА ПРИ 20°C

						
C354	35 мин	4 ч	6 ч	8 ч	24 ч	
C355	25 мин	4 ч	5 ч	7 ч		
C356	20 мин	3 ч	4 ч	6 ч		

СУШКА ПРИ 60°C

			
C354	40 мин	1,5 ч	
C355	30 мин	1 ч	
C356	-	-	

ИК - СУШКА

		FLASH OFF	FULL BAKE
светлый		5 мин	10 мин
темный		4 мин	8 мин
металлик		5 мин	10 мин

ЗАМЕЧАНИЯ

Применять абсолютно сухое оборудование. Плотнo закрывать отвердитель после использования. Не использовать при относительной влажности воздуха более 70%. Не использовать при температуре воздуха ниже +10°C. Для этого случая использовать окрасочную камеру.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Растворителем - до истечения жизнеспособности продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Следовать указаниям на этикетке продукта. Дополнительная информация находится в Листах Безопасности SDS 731/EN. Соответствует Требованиям Национальных Нормативных документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вентилируемом помещении при температурах от +5°C до +30°C. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЯ

В целой оригинальной упаковке – один год с даты производства.