

Техническая Информация

ШПАТЛЕВКА ДОВОДОЧНАЯ JETA FINE

ПРОДУКТ

Полиэфирная шпатлевка доводочная.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная доводочная шпаклевка универсального назначения, рекомендуется для окончательного выравнивания царапин и небольших углублений перед нанесением грунта. Является универсальным продуктом, простым в нанесении и обработке. Обладает прочностью и эластичностью необходимой для ремонта повреждения. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода.

Цвет – белый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOС для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет предельные значения содержания летучих фракций на уровне 250 [г/л] готового к использованию продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, можно наносить на:

- 2-компонентные акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- оцинкованной стали,
- алюминиевые поверхности,
- старое лакокрасочное покрытие
- деревянные поверхности

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.

Грунты	обезжирить, отшлифовать (P220 – P320) и повторно обезжирить
Металлические поверхности	обезжирить, отшлифовать (P100 – P220) и повторно обезжирить
Алюминиевые поверхности	обезжирить, прошлифовать абразивным войлоком и повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	обезжирить, отшлифовать (P220 – P320) и повторно обезжирить.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

НАНЕСЕНИЕ

	<p>Назначение Заполнение повреждений на поверхностях. Обработка ручная и механическая</p>					
	<p>Пропорции смешивания Весовые пропорции</p> <table border="1" data-bbox="414 593 1398 683"> <tr> <td data-bbox="414 593 885 638">Шпатлевка</td> <td data-bbox="885 593 1398 638">100 частей</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 638 885 683">Отвердитель</td> <td data-bbox="885 638 1398 683">2 части</td> </tr> </table> <p>Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции.</p> <p>Жизнеспособность смеси 5-6 мин</p>		Шпатлевка	100 частей	Отвердитель	2 части
Шпатлевка	100 частей					
Отвердитель	2 части					
	<p>Нанесение Шпателем. Слоями толщиной до 1мм Максимальная общая толщина: 3 мм.</p>					
	<p>Время отверждения 20-25 мин при 21°C. 10 минут в температуре не превышающей 60°C.</p> <p>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения</p>					

ОБРАБОТКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:

- грубое P 80-120
- тонкое P120-P240

На шпаклевку Fine можно наносить:

- шпаклевку полиэфирную,
- шпаклевку полиэфирную распыляемую,
- грунты акриловые
- грунты эпоксидные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения шпатлевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка Fine - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.