








| Описание | Quickline QP-3405/3407 2К акриловый грунт, обеспечивающий превосходное заполнение и отличную прочность. Многофункционален, может использоваться как грунт - выравниватель и как толстослойный наполнитель. Смешивая QP-3405 и QP-3407, можно получить подходящий оттенок серого цвета для лучшей укрывистости эмали Quickline QB. | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|---------------|----------|----------|---------|---------|------------|---------|
| Продукт и добавки | Грунт: Отвердитель: Разбавитель: | QP-3405 QP-3407 QH-4210/20/30 QS-5210/20/30 | Грунт Quickline 2К наполнитель серый Грунт Quickline 2К наполнитель темно-серый Отвердитель Quickline MS (18 °C/25 °C /35 °C) Разбавитель Quickline MS (18 °C/25 °C /35 °C) | | | | | | | | |
| Подготовка Поверхности |  | Тщательно обезжирить до/после шлифования. |  Шлифование машинкой: Старые покрытия: абразивом P240-P320 Голый металл (небольшой участок): P180 Шпатлевка: абразивом P180 – P220 | | | | | | | | |
| Смешивание |  | Грунт Quickline QP-3405/3407 Отвердитель Quickline QH-4210/20/30 Разбавитель Quickline QS-5210/20/30 Время жизни готовой смеси при 20°C : | Объемные части <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наполнитель</th> <th>Выравниватель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 частей</td> <td>5 частей</td> </tr> <tr> <td>1 часть</td> <td>1 часть</td> </tr> <tr> <td>0,5 частей</td> <td>1 часть</td> </tr> </tbody> </table> 45 минут : 1 час | Наполнитель | Выравниватель | 5 частей | 5 частей | 1 часть | 1 часть | 0,5 частей | 1 часть |
| Наполнитель | Выравниватель | | | | | | | | | | |
| 5 частей | 5 частей | | | | | | | | | | |
| 1 часть | 1 часть | | | | | | | | | | |
| 0,5 частей | 1 часть | | | | | | | | | | |
| Краскопульт |  | Стандартный: HVLP: | Сопло 1,8 – 2,2 мм, давление воздуха – 2 – 2,5 бар – см. инструкции производителя краскопульты Сопло 1,5 – 1,8 мм, давление воздуха 2 бар – см. инструкции производителя краскопульты | | | | | | | | |
| Нанесение |  | Наполнитель 2 - 3 слоя Толщина сухой пленки покрытия 150-200 мкм | Выравниватель 2 – 4 слоя Толщина сухой пленки покрытия 75-150 мкм | | | | | | | | |
| Межслойная сушка |  | 5-10 минут между слоями при 20°C | | | | | | | | | |
| Сушка |  | Наполнитель Воздушная сушка при 20°C: Принудительная сушка: | Выравниватель 6-8 часов до готовности к шлифованию 60°C 20-30 минут ИК-сушка 10-15 минут 4-5 часа до готовности к шлифованию | | | | | | | | |
| Шлифование | Перед нанесением отделочного покрытия поверхность грунта QP-3405/3407 необходимо шлифовать по сухому P400 – P500 или P800 – P1000 по мокрому . | | | | | | | | | | |
| Примечания: Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего разбавителя. Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством. | | | | | | | | | | | |

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

PPG Industries

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.



**Техническая документация
Quickline QP-3405/3407
2К Грунт-наполнитель**

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

PPG Industries

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.