

Описание	Quickline Ready-Mixed Basecoat – простая в использовании, обладающая отличной укрывистостью акриловая базовая эмаль готовых цветов.		
Продукт и добавки	Эмаль:	QB-xxxxxx	Базовая эмаль Quickline готового цвета
	Разбавитель:	QS-5220	Разбавитель Quickline MS Стандартный
Подложки	– Грунт Quickline QR-3400 – Старое покрытие (в хорошем состоянии)		
Подготовка		P400 и тоньше (сухое шлифование)	 P800 (с водой)
Смешивание		Эмаль Quickline Basecoat QB-xxxxxx Разбавитель Quickline MS QS-5220 Стандартный Время жизни готовой смеси:	По объему: 1 часть 0.8 частей Не ограничено
Краскопульт		Стандартный: HVLP:	Сопло 1.4 – 1.8 мм, давление воздуха – 3 бара Сопло 1.2 – 1.5 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульты
Нанесение		2 одинарных слоя + дымчатый слой для придания нужной ориентации металликам (при необходимости).	
Межслойная сушка		3-5 мин. между слоями при 21°C	
Сушка		10 – 20 мин. при 21°C перед нанесением лака	
Примечания:			
Ремонт переходом:			
Для эффективного выполнения ремонта переходом не требуется никаких дополнительных продуктов – при пониженном давлении (1.5 бар) нанесите разведенную в стандартной пропорции эмаль на предварительно подготовленную зону перехода легкими, «разбрасывающими» движениями краскопульты.			
Лаки - для перекрытия эмали Quickline Basecoat рекомендуются прозрачные лаки Quickline HS QC-7400 или Quickline MS Clearcoat QC-7200.			
Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя.			
Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством.			

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775