

#### ОПИСАНИЕ

**AIRCOLOR ETCH PRIMER 1K** является однокомпонентным адгезионным грунтом с антикоррозионными свойствами. Он отличается отличной адгезией на различных поверхностях, таких как оцинкованные металлы, алюминий, сталь и другие.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Адгезионный грунт для различных поверхностей.
- Антикоррозийная защита.
- Очень быстрая сушка.
- Мы рекомендуем использовать его в качестве адгезионного грунта. Перекрывайте его 1K или 2K наполнителем для лучшего результата.
- Он может использоваться как для частичного ремонта, так и для панельного.
- Мы рекомендуем применять тонкие и ровные слои для лучшего результата.
- Он имеет поперечное сопло, которое позволяет вам регулировать, как его применять, горизонтально или вертикально.






#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Основа:</b>	Смесь смол
<b>Распылитель:</b>	Диметилэфир
<b>Цвет:</b>	Серый
<b>Удельный вес:</b>	0,8 Kg/l
<b>Скорость распыления:</b>	0,95 ± 0,3 g/s
<b>Давление распыления:</b>	4,60 ± 0,5 bar a 25°C
<b>Расход:</b>	2 m <sup>2</sup> /spray
<b>Толщина сухой пленки:</b>	7-15 μ/слой
<b>Температурная устойчивость:</b>	< 50 °C
<b>VOС:</b>	701 g/l Application 2004/42/EC - IIB (e)(840)

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

PROCESS		Сталь	Алюминий	Оцинковка
	P360	Опционально	Рекомендуем	Опционально
	DA93	✓	✓	✓

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

				
Nozzle kind: Transversal White /Yellow	1 мин	20-25 см	1-2 слоя	20 мин


## ВРЕМЯ СУШКИ

		
20°C	12 мин	15 мин - 2ч

## ПРИМЕЧАНИЕ

Площадь должна быть чистой, сухой и не содержать жиров и пыли.  
Встряхните аэрозоль перед использованием в течение 1 минуты после того, как услышали движение шаров для смешивания.  
Защитите области, которые не будут окрашены.  
Проведите контрольный спрей. Проверьте цвет.

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ



## БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

## ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. Хранить от + 10°C до + 25°C при относительной влажности воздуха не более 60%.

## ГАРАНТИЯ

Один год в неоткрытой оригинальной упаковке.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел. ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.