

ОПИСАНИЕ

- Прозрачный лак с низким содержанием летучих веществ.
- Очень быстрое время сушки, комфортное нанесение, великолепная растекаемость.
- Отлично подходит как для точечного ремонта так и для больших поверхностей.
- Имеет очень хорошую адгезию с базовым слоем краски.
- Высокая производительность – короткая время сушки – оптимальное время работы камеры.
- При необходимости можно полировать через 5 часов (при 20 град).

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Акриловый 2К	
Цвет:	Бесцветный	
Удельный вес:	1,0 kg/l at 20°C	
Вязкость CF/4:	18-19" at 20°C	
Толщина сухой пленки:	50-60 микрон (2 слоя)	
Расход:	9 m ² /l (50 микрон)	
VOC:	410 g/l	2004/42/EC - II B(d)(420) 410g/l
Сод. тверд. веществ:	59 %	

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

- KX44 медленный отвердитель
- KX45 стандартный отвердитель
- KX46 быстрый отвердитель

SURFACE PREPARATION

Используйте **KRONOX 610** на базовую краску после межслойной выдержки согласно рекомендациям производителя краски.

		
<i>T^a (°C)</i>	<i>Отвердитель</i>	<i>Отвердитель</i>
< 18	KX46	KX46
18 – 28	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 28	KX44-KX45 Max. 4 части	

СМЕШИВАНИЕ

KRONOX 610				
			20°C	
KX44	100:50 Объем	2 : 1	18-19" F/4	1,5 ч
KX45	100:52 вес			1,5 ч
KX46				1 ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	½ + 1 или 2	5'-10'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

ВРЕМЯ СУШКИ

	20° C					50° C		Кор. волны IR			
									ВЫДЕРЖКА	СУШКА	
KX44	20'		1ч15'	2ч	2ч30'	5ч	KX44	15'	LIGHT	4'	6'
KX45	15'		1ч	2ч	2ч30'	5ч	KX45	10'	DARK	3'	5'
KX46	14'		45'	1ч430'-1ч45'	2ч15'	5ч	KX46	5-10'	METALLIC	4'	6'

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости лак можно полировать, как только лаковая поверхность полностью остынет.

Влажность воздействует на компоненты лака, поэтому оборудование для нанесения должно быть абсолютно сухим.

Закройте контейнер для отвердителя сразу после использования.

Когда относительная влажность выше 70% и/или температура ниже + 10°C, рекомендуется сушить при температуре 50°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте растворитель для очистки до истечения времени жизни продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре в диапазоне между + 5°C и + 30°C.

ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

СОВЕТ:

Для полного ремонта и/или высоких температур использование KX44 улучшает нанесение и качество поверхности. Удалите маскировочную ленту перед сушкой для облегчения последующего монтажа.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.
ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.