



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.08.2018

### ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

<b>Номер товара:</b>	<b>15032-15039</b>
<b>Назначение:</b>	Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-шпатлевка
<b>Общие характеристики:</b>	<p>Для ремонта отверстий, перфорации, вызванной коррозией, а также для устранения неровностей. Сочетание используемых полиэфирных смол позволяет использовать шпатлевку на поверхностях и участках, которые подвергаются физической деформации (растяжение). Данный продукт - двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка на основе стекловолокна в виде смеси высокореактивной амин-ускоренной полиэфирной смолы с различными минеральными, экологически чистыми наполнителями.</p> <p>Области применения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- автомобильный сектор, машиностроение;</li><li>- может применяться на металлах, дереве, бетоном, а также пластике, армированном стекловолокном.</li></ul>

#### Характеристики продукта:

- Простота в применении
- Высокоэластичная
- Обладает превосходной адгезией
- Хорошо растекается, дает гладкую поверхность
- Легко поддается шлифованию, даже спустя длительное время
- Хорошая устойчивость, даже на вертикальных поверхностях
- Одинаково эффективна как на оцинкованных и обработанных горячим цинкованием поверхностях, так и на алюминии.
- Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противобледенительным системам
- Не содержит асбест и силикон

#### Технические характеристики:

**Основа:** полиэфирная смола с минеральными компонентами



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

<b>Цвет:</b>	зеленый
<b>Запах:</b>	стирол
<b>Консистенция:</b>	мягкая, тиксотропная
<b>Срок хранения смеси при 20° C</b>	приблизительно 4 минуты
<b>Рабочая температура:</b>	Минимум 12° C
<b>Время сушки (при 20° C и относительной влажности воздуха 50%):</b>	можно шлифовать приблизительно через 20-30 минут
<b>Температура вспышки</b>	Приблизительно 33° C (смола); не применимо к отвердителю
<b>Плотность при 20° C</b>	шпатлевка - 1,6 г/м <sup>3</sup> отвердитель - 1,15 г/м <sup>3</sup>
<b>Добавление отвердителя</b>	2 - 4% (оптимально - 2,5 %)
<b>Температурная стойкость после высыхания</b>	120° C

### **Инструкция по применению:**

**Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!**

- Поверхность должна быть очищенной от ржавчины, чистой, сухой, обезжиренной и отшлифованной.
- Возьмите необходимое количество шпатлевки и тщательно смешайте с соответствующим количеством отвердителя
- Нанесите полученную смесь на поверхность, добиваясь желаемой толщины слоя.
- После завершения работ немедленно очистите рабочий инструмент, при необходимости с помощью нитро-растворителя.
- Не помещайте смесь обратно в банку.
- Спустя приблизительно 20-30 минут восстановленную область можно сверлить, шлифовать, распиливать, скоблить и красить.
- Перед нанесением слоя краски поверхность необходимо обработать Универсальной среднезернистой шпатлёвкой Chamäleon или Универсальной мягкой шпатлевкой Chamäleon.



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## Экологичность:

### Экологически чистый:

Продукт не содержит тяжелых металлов. Колпачки и тара изготовлены из перерабатываемого материала.

### Утилизация:

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».

### Маркировка:

Вся продукция, изготовленная под торговой маркой Chamäleon, соответствует текущим требованиям маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в действующей на настоящий момент редакции.

### Стабильность при хранении:

18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° С, относительной влажности воздуха до 60%) в нескрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.

## Доступная фасовка:

Название	Артикул	Фасовка
Шпатлевка со стекловолокном	15032	250 г
Шпатлевка со стекловолокном	15034	512 г
Шпатлевка со стекловолокном	15035	1000 г
Шпатлевка со стекловолокном	15036	1850 г
Шпатлевка со стекловолокном	15039	4100 г

*Дата: 04 августа.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*