



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.08.2018

### ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯГКАЯ

<b>Номер товара:</b>	<b>15052-15059</b>
<b>Назначение:</b>	Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-шпатлевка
<b>Общие характеристики:</b>	Подходит для заполнения небольших неровностей. Обладает превосходной адгезией к необработанным металлическим поверхностям, а также дереву, бетону, пластику и старым лакированным поверхностям. Быстрое высыхание обеспечивает практически непрерывную работу. Благодаря мелкодисперсным элементам позволяет добиться получения очень гладкой поверхности. Шпатлевка легко шлифуется благодаря своей эластичной и устойчивой текстуре.

#### Характеристики продукта:

- Простота в применении
- Высокоэластичная
- Обладает превосходной адгезией
- Равномерно и гладко растекается на больших поверхностях
- Легко поддается шлифованию, даже спустя длительное время
- Хорошая устойчивость, даже на вертикальных поверхностях
- Быстро затвердевает
- Образует тонкий слой благодаря мелким частицам
- Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противообледенительным системам

#### Технические характеристики:

<b>Основа:</b>	полиэфирная смола с мелкими пигментными компонентами
<b>Цвет:</b>	охра
<b>Запах:</b>	стирол
<b>Консистенция:</b>	мягкая, тиксотропная



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http: //www.chamaeleon-produktion.de

<b>Срок хранения смеси при 20° C</b>	приблизительно 4 минуты
<b>Рабочая температура:</b>	Минимум 12° C
<b>Время сушки (при 20° C и относительной влажности воздуха 50%):</b>	можно шлифовать приблизительно через 20-30 минут
<b>Температура вспышки</b>	Приблизительно 33° C (смола); не применимо к отвердителю
<b>Плотность при 20° C</b>	шпатлевка - 1,7 г/м <sup>3</sup> отвердитель - 1,15 г/м <sup>3</sup>
<b>Добавление отвердителя</b>	2 - 4% (оптимально - 2,5 %)
<b>Температурная стойкость после высыхания</b>	120° C

### **Инструкция по применению:**

**Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!**

- Поверхность должна быть очищенной от ржавчины, чистой, сухой, обезжиренной и отшлифованной.
- Возьмите необходимое количество шпатлевки и тщательно смешайте с соответствующим количеством отвердителя
- Нанесите полученную смесь на поверхность, добиваясь желаемой толщины слоя.
- При необходимости после затвердевания отшлифуйте мокрым способом (абразивом 240-400)
- После завершения работ немедленно очистите рабочий инструмент, при необходимости с помощью нитро-растворителя.
- Не помещайте смесь обратно в банку.
- Спустя приблизительно 20-30 минут восстановленную область можно сверлить, шлифовать (абразивом 80 – 240), распиливать, скоблить и красить.

### **Экологичность:**

**Экологически чистый:** Продукт не содержит тяжелых металлов. Колпачки и тара изготовлены из перерабатываемого материала.



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

**Утилизация:**

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».

**Стабильность при хранении**

18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° C, относительной влажности воздуха до 60%) в невскрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.

**Доступная фасовка:**

Название	Артикул	Фасовка
Шпатлевка универсальная мягкая	15052	250 г
Шпатлевка универсальная мягкая	15054	512 г
Шпатлевка универсальная мягкая	15055	1000 г
Шпатлевка универсальная мягкая	15056	1850 г
Шпатлевка универсальная мягкая	15059	4100 г

*Дата: 04 августа.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*