



Chamäleon GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße, 8a
 69115 Heidelberg-Germany
 Tel.: +49-(0)-6221 520440
 Fax: +49-(0)-6221 520449
 E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
 http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

НИТРОШПАТЛЕВКА

Номер товара: 15100, 15101

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт-шпатлевка

Общие характеристики: Однокомпонентная тонкая шпатлевка на основе нитроцеллюлозы, обладающая хорошей адгезией к железу, стали и старым твердым шлифованным покрытиям.

Технические характеристики:

Цвет	серый			
Пропорции смешивания				
Отвердитель				
Разбавление				
Вязкость при нанесении при 20 ° C				
Нанесение	давление	сопло	количество слоев нанесения	
Баллон/ пистолет-распылитель				
Безвоздушное / Пневматическое				
Срок действия смеси				
Толщина покрытия / сухой пленки	Максимум 80 микрон на один слой			
Интервал между слоями	обеспечьте приблизительно 1 час межслойной сушки перед нанесением следующего слоя			
Высыхание	для повторного нанесения	от пыли	на отлип	полное высыхание
При 20 ° C При 60 ° C	Готов к нанесению следующего слоя и шлифованию через 1-2 часа.			
Регулирование ЛОС	Предельное значение согласно нормам ЕС (кат. В / е): 840 г / л (2007) Максимальное содержание в продукте: 444 г / л ЛОС [3,7 фунта / галлон]			



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Примечания:

Очистите поверхность от жира и ржавчины, отшлифуйте. Полностью удалите старый термопластичный лакокрасочный слой. Затем нанесите нитрошпатлевку без добавления отвердителя. Избегайте толщины пленки более 80 микрон на слой и выдерживайте около 1 часа межслойной сушки. После высыхания можно без труда отшлифовать обработанную поверхность. Можно перекрашивать слой любыми обычными лакокрасочными системами.

Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с положениями органов охраны окружающей среды. Берегите окружающую среду!

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>