



## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Дата выпуска 28.05.2018

### **БИТУМНАЯ МАСТИКА CHAMÄLEON**

<b>Номер товара:</b>	<b>37100</b>
<b>Назначение:</b>	Продукт для автомобильного ремонта/ Подготовительных работ
<b>Общие характеристики:</b>	Высококачественный продукт для обработки нижней части кузова автомобиля
<b>Свойства продукта:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Имеет гибкую текстуру</li><li>▪ Обладает превосходной адгезией</li><li>▪ Устойчива к погодным воздействиям</li><li>▪ Устойчива к слабым кислотам и основаниям</li><li>▪ Обеспечивает защиту от коррозии</li><li>▪ Обладает звукоизолирующей способностью</li></ul>

#### **Физические и химические свойства:**

<b>Объем</b>	500 мл
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Содержание ЛОС</b>	Приблизительно 70%
<b>Сухая от пыли</b>	Через приблизительно 60 минут

#### **Применение:**

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкции, указанной на упаковке.

#### **Подготовка поверхности:**

Удалите оставшийся старый лак и ржавчину, отполируйте поверхность.

#### **Нанесение:**

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный баллон должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C.



Перед использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Распыляйте на расстоянии от 25 до 30 см до поверхности.

Нанесите защитное покрытие в несколько слоев.

После использования очистите клапан (переверните баллон и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*