



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

БИТУМНАЯ МАСТИКА ПОД КИСТЬ

Номер товара: 37101

Общие характеристики:

Благодаря уникальному сочетанию активных компонентов и специальной обработке, продукт обладает адгезией ко всем наиболее распространенным типам поверхностей и обеспечивает превосходную защиту. Применяется при температуре от 15 ° С до 35 ° С. Продукт обеспечивает превосходную долговечную защиту от ржавчины и попадания мелкого гравия, кроме того обладает звукоизоляционными свойствами.

Применение:

Применяется в качестве защитного покрытия, препятствующего коррозии металлических поверхностей, в первую очередь частей кузова автомобиля: днище, передние и задние колесные арки, части шасси, пороги и т. д. Не наносить на элементы тормозной и выхлопной систем. Можно наносить на голый металл, но для дополнительной защиты рекомендуется использовать анткоррозионный грунт.

Свойства:

Обладает превосходными защитными и противоударными свойствами. Простая в применении. Устойчива к воздействию воды, растворов, кислот и щелочей. Совместима с оригинальным защитным ПВХ-покрытием. Поверх можно наносить только битумные продукты (нельзя перекрашивать)

Техническая информация:

Основа:	Окисленные битумы, наполнители, смягчители, растворители и специальные добавки
Плотность:	1,34
Твердое вещество:	74%
Вязкость по Брук菲尔ду DVII	Около 100.000 мПа*с, sp6, при 6 об / мин.



Цвет:	Черный	
Запах:	Битум и скипидар	
Рекомендуемая толщина слоя	700 моль влажной, 400 моль сухой	
Расход	1 л на 1,4 м ²	
Испытания в соляном тумане, SS DIN 50021, 500 часов	400 моль сухой слой Ржавчина: согласно DIN 53 210 - Ri 0 Образование пузырей: согласно DIN 53 209 - м0 / г0	
Температура нанесения ° С :	От 10 до 25	
Температурная стойкость покрытия ° С:	От -50 до 80	
Время высыхания: (зависит от температуры, уровня вентиляции и толщины слоя)	700 моль влажный слой 20 ° С + вентиляция	Сухая от пыли: около 3-5 часов Сухая на отлип: около 15-20 часов Полное высыхание: около 2 дней

Шаги перед применением:

Перемешать продукт перед использованием, для удобства применения рекомендуется нагреть продукт на водяной бане (в емкости с теплой водой) до 40 ° С. Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, ржавчины, смазки и других загрязняющих элементов. (Сухие) частицы можно удалять при помощи ароматических растворителей (белого спирта, кипящей нафты, ксилола, скипидара и др.)

Хранение:

В сухом и прохладном месте

Срок годности:

2 года при хранении в невскрытой таре

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.