



666 матовая добавка для 2К эмалей

Описание продукта:

Для получения 2К эмалей с различной степенью матовости.

Подготовка продукта:

- пластификатор необходимо добавить перед активацией лакокрасочного материала.
- **полуматовое покрытие:**
 - 3 : 2К эмаль
 - 1 : 666
 - + 50% (по объему) : H600
 - + 50% (если необходимо) : S719; S811
- **матовое покрытие:**
 - 1 : 2К эмаль
 - 1 : 666
 - + 50% (по объему) : H600
 - + 50% (если необходимо) : S719;

Важные замечания:

- для профессионального использования.
- тщательно перемешать добавку 666 перед использованием.
- закрыть емкость сразу после использования. Это предотвратит испарение добавки и сохранит качество продукта.

Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.

Технические данные:

- температура вспышки - 27 °С
- плотность - 0.927 кг/л
- VOC (2004/42/ЕС) - 828 г/л

Хранение:

- хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С
- предпочтительный диапазон температур 15-20 °С